

Дата: 27/04/15

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
УГЛЕТКАНЬ GG 100 P**

	<i>Значение</i>	<i>Метод измерения</i>
Номинальный вес, г/см ²	100 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1000-1250 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Plain	ISO 2113
Толщина ткани, мм	0,12 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината		-
Дополнительная информация		
КОНСТРУКТИВ		
	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 1,5 К	Углеволокно 1,5 К
Количество нитей на см	5 (ISO 4602)	5 (ISO 4602)
Вес, г/см ²	50	50
Распределение по весу	50	50
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО

Tairyfil	1,5 К	TC-33
----------	-------	-------