



ООО "Современные полимерные технологии"
LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology)
195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского д. 15, литера А
+7 (812) 924 07 64
info@apotech.ru
www.apotech.ru

Дата: 27/04/15

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ		
УГЛЕТАКАНЬ GG 1200 P		
	Значение	Метод измерения
Номинальный вес, г/см²	1200 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1000 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Plain	ISO 2113
Толщина ткани, мм	1,3 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината		-
Дополнительная информация		
КОНСТРУКТИВ		
	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 48 К	Углеволокно 48 К
Количество нитей на см	1,6 (ISO 4602)	1,5 (ISO 4602)
Вес, г/см²	612	588
Распределение по весу	51	49
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО		
Toho Tenax	48K	STS40



MICROTEX COMPOSITES SRL
Via Toscana, 59
59100 Prato
info@microtexcomposites.com