



ООО "Современные полимерные технологии"
LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology)
195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского д. 15, литера А
+7 (812) 924 07 64
info@apotech.ru
www.apotech.ru

Дата: 27/04/15

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ		
УГЛЕТКАНЬ GG 1300 R		
	Значение	Метод измерения
Номинальный вес, г/см²	1300 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1000 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Satin	ISO 2113
Толщина ткани, мм	1,35 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината		-
Дополнительная информация		
КОНСТРУКТИВ		
	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 48 К	Углеволокно 48 К
Количество нитей на см	1,6 (ISO 4602)	1,8 (ISO 4602)
Вес, г/см²	512	576
Распределение по весу	47	53
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО		
Toho Tenax	48K	STS40



MICROTEx COMPOSITES SRL
Via Toscana, 59
59100 Prato
info@microtexcomposites.com