



ООО "Современные полимерные технологии"
LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology)
195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского д. 15, литера А
+7 (812) 924 07 64
info@apotech.ru
www.apotech.ru

Дата: 27/04/15

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ		
УГЛЕТКАНЬ GG 180 P		
	Значение	Метод измерения
Номинальный вес, г/см²	180 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1250 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Plain	ISO 2113
Толщина ткани, мм	0,21 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината	0,21 ± 5%	-
Дополнительная информация		
КОНСТРУКТИВ		
	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 1,5 К	Углеволокно 1,5 К
Количество нитей на см	10 (ISO 4602)	8 (ISO 4602)
Вес, г/см²	100	80
Распределение по весу	56	44
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО		
Tairyfil	1,5 К	TC-33



MICROTEx COMPOSITES SRL
Via Toscana, 59
59100 Prato
info@microtexcomposites.com