



ООО "Современные полимерные технологии"
LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology)
195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского д. 15, литера А
+7 (812) 924 07 64
info@apotech.ru
www.apotech.ru

Дата: 27/04/15

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
УГЛЕТКАНЬ GG 285 P

	<i>Значение</i>	<i>Метод измерения</i>
Номинальный вес, г/см ²	285 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1000-1250 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Plain	ISO 2113
Толщина ткани, мм	0,31 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината	0,34 ± 5%	-
Дополнительная информация		

КОНСТРУКТИВ

	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 12 К	Углеволокно 12 К
Количество нитей на см	1,8 (ISO 4602)	1,7 (ISO 4602)
Вес, г/см ²	148	137
Распределение по весу	52	48
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО

AKSA	12K	A42
AKSA	12K	A49
Mitsubishi Grafil	12K	TR50S
Toho Tenax	12K	HTS45



MICROTEX COMPOSITES SRL
Via Toscana, 59
59100 Prato
info@microtexcomposites.com