



ООО "Современные полимерные технологии"
LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology)
195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского д. 15, литера А
+7 (812) 924 07 64
info@apotech.ru
www.apotech.ru

Дата: 27/04/15

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ		
УГЛЕТКАНЬ GG 430 T		
	Значение	Метод измерения
Номинальный вес, г/см²	430 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1000-1250 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Twill 2/2	ISO 2113
Толщина ткани, мм	0,43 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината	0,443 ± 5%	-
Дополнительная информация		
КОНСТРУКТИВ		
	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 12 К	Углеволокно 12 К
Количество нитей на см	2,5 (ISO 4602)	2,6 (ISO 4602)
Вес, г/см²	211	219
Распределение по весу	49	51
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО		
AKSA	12K	A42
AKSA	12K	A49
Mitsubishi Grafil	12K	TR50S



MICROTEx COMPOSITES SRL
Via Toscana, 59
59100 Prato
info@microtexcomposites.com