

Дата: 27/04/15

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
 УГЛЕТКАНЬ GG 601 T**

	<i>Значение</i>	<i>Метод измерения</i>
Номинальный вес, г/см ²	600 ± 5%	ISO 4605
Стандартная ширина, мм	1000-1250 ± 1,5%	ISO 1773
Плетение	Twill 2/2	ISO 2113
Толщина ткани, мм	0,63 ± 5%	ISO 5084
Толщина ламината	0,635 ± 5%	-
Дополнительная информация		
КОНСТРУКТИВ		
	ОСНОВА	УТОК
Волокно	Углеволокно 24 К	Углеволокно 24 К
Количество нитей на см	1,8 (ISO 4602)	1,9 (ISO 4602)
Вес, г/см ²	288	304
Распределение по весу	48	52
Дополнительная информация		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО

AKSA	24K	A42
AKSA	24K	A49