

OOO "Современные полимерные технологии" LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology) 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского д. 15, литера А +7 (812) 924 07 64 info@apotech.ru www.apotech.ru

Дата: 27/04/15

| ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ УГЛЕТКАНЬ GG 630 Т | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | | | |
| Номинальный вес, г/см² | 630 ± 5% | ISO 4605 | |
| Стандартная ширина, мм | 1000-1250 ± 1,5% | ISO 1773 | |
| Плетение | Twill 2/2 | ISO 2113 | |
| Толщина ткани, мм | 0,65 ± 5% | ISO 5084 | |
| Толщина ламината | 0,66 ± 5% | - | |
| Дополнительная информация | | | |
| 1 | КОНСТРУКТИВ | | |
| | OCHOBA | УТОК | |
| Волокно | Углеволокно 12 К | Углеволокно 12 К | |
| Количество нитей на см | 3,9 (ISO 4602) | 3,9 (ISO 4602) | |
| Bec, г/см² | 315 | 315 | |
| Распределение по весу | 50 | 50 | |
| Дополнительная информация | | 1 | |

| используемое волокно | | | |
|----------------------|-----|-------|--|
| Toho Tenax | 12K | UTS50 | |
| AKSA | 12K | A49 | |
| Mitsubishi Grafil | 12K | TR50S | |



MICROTEX COMPOSITES SRL Via Toscana, 59 59100 Prato info@microtexcomposites.com